

ローラーで塗るだけ！施工が簡単なカラーエポキシ塗料
ライン・通行帯の作成・塗り直しがどなたにでも簡単にできる！

ラインコート

- 浸透性が強く接着性に優れている
- 耐磨耗性・耐薬品性に優れている
- ローラーで塗るだけ！どなたにでも簡単に施工できる



名称	ラインコート(LINE COAT)			
仕様	二液性エポキシ樹脂 ローラー塗り仕上剤			
適用場所	物流倉庫・配送センター・製造工場・整備工場・ ガレージ・店舗・食品工場等			
適用床面	コンクリート・アスファルト・アスコン・樹脂フロアー			
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/2回塗り仕上げ			
製品サイズ	3kgセット			
施工面積目安	幅 10cm のラインを約 60m 作成可能			
硬化時間※1 ※2	1 回目塗り終了後、6~8 時間後に 2 回目(仕上げ)塗り 歩行は 6~12 時間後、フォークリフト等は 24 時間後以降可能。			
標準色(全 3 色)	<table border="0"> <tr> <td>ホワイト</td> <td>イエロー</td> <td>オレンジ</td> </tr> </table> <p>※この色見本は現物とは多少異なります ※表記以外の特注色に関してはご相談ください。</p>	ホワイト	イエロー	オレンジ
ホワイト	イエロー	オレンジ		

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。
 ※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

施工が簡単！翌日には使用可能！
ライン引き・通行帯の作成にはラインコートをご使用ください



製本工場内のライン作成 イエロー使用



物流倉庫内の通行帯作成 オレンジ使用

◇ラインコートの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。(写真A参照)
 マスキングテープ等で養生をすると仕上がりが大変きれいです。(写真B参照)
 ※1セットで2回塗りする場合は、必ず別の缶に移して混合液を作ってください。
 まず、主剤の缶を開け棒などでかき混ぜてください(顔料が沈殿しているため)
 次に硬化剤を主剤の缶に入れ、棒などでしっかり攪拌してください

- ①第一回塗り
混合液を床表面にハケ・ライン用ローラーで刷り込むように塗ってください。(写真C参照)
- ②第二回塗り(仕上げ)
指触乾燥後(6~8時間後)もう一度、混合液をつくり同じ要領で仕上げ塗りをしてください。(写真D参照)
歩行は約 6~12 時間、フォークリフト等は約 12~24 時間以上の乾燥時間が必要です。

写真A



写真B



写真C



写真D

