水、熱湯、油を使う食品工場・製造工場のハガレ・段差・側溝内の補修剤
シリカフロアーやブライトフロアーの中塗剤としても適応

ミドルフロアー

- 高強度・高接着力　●床のハガレ・段差・穴を完全修復！
- 熱湯や油のかかる床面の補修に最適　●防水性・ノンスリップ性あり
- 低温でも硬化します（5℃以上）。冷蔵庫前の仕上げもOK
- 施工効率UP！硬化時間短縮！約6時間。
- シリカフロアー・ブライトフロアーの中塗剤として使用できます
- 側溝内のがたつきや勾配の調整ができます

コテ（別売）

名称	ミドルフロアー（MIDDLE　FLOOR）		
仕様	二液性エポキシ樹脂 コテ塗り補修剤		
適用場所	食品工場・製造工場全般		
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンリート・樹脂フロアー		
塗布方法	コテ塗り		
製品サイズ	5kg	10kg（5kg×2）	15kg（5kg×3）
施工面積目安 （2mm 厚として）	約 1 ㎡	約 2 ㎡	約 3 ㎡
硬化時間※1 ※2	6～12 時間		
標準色（全 10 色）	グリーン　ライトグリーン　エメラルドグリーン　ブラウン　レッドブラウン グレー　ベージュ　アイボリー　ライトブルー　ネイビー ※この色見本は現物とは多少異なります		

※1　表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。
※2　表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

ノンスリップタイプなので水、湯、油を使用する場所に最適！エグレ・段差を完全修復！

食品工場床のハガレの補修に

お湯が流れる排水溝周りの補修に

油を使う整備工場の部分補修に

破損した側溝の補修に

シリカフロアーを施工する際の中塗剤として使用

シリカフロアーでリニューアルをする際に、あらかじめ
大きなエグレやデコボコをミドルフロアーで下地調整
することにより、より一層、平滑で強靭な床に仕上がります。

シリカフロアー
ライトブルー仕上げ

◇ミドルフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、充分に乾燥させてください。
①主剤に硬化剤を入れて（写真A参照）5 分間程度、良く混合させます。（写真B参照）
　混合されると、材料がしっとりとしてきます。
　※混合が不足すると硬化しないことがあります。
②混合された材料を施工する床に配ります。（写真C参照）
③コテで材料をならし、たたくようにして仕上げます。（写真D参照）
　※混合した材料は、30 分以内に使用してください。

写真A

写真B

写真C

写真D

【お試しセット】

お試しセット　グリーン

初めての方はお試しセットをご使用下さい。

セット内容　主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋
まずは、お試しセットでミドルフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してください！
選べるカラーは全10色

グリーン　ライトグリーン　エメラルドグリーン　ブラウン　レッドブラウン　グレー　ベージュ　アイボリー　ライトブルー　ネイビー

FLOOR SEAL　わたしたちは床の環境・衛生・安全を考えます
株式会社フロアーシール
TEL 048-983-7733　FAX 048-983-7521
〒342－0034　埼玉県吉川市道庭2－2－21
http://www.floorseal.jp

＜本カタログは商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。＞